

Информация к продукту

Meguin Getriebeoel CLP 460



Спецификации и допуски

Schmieröl DIN 51517 CLP 460 • Schmieröl SEB 181
226 CLP 460

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 460 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	460 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	30,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	95 DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592
Число нейтрализации	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Дезэмульгирующая способность при 82°C	<30 min DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Выделение воздуха	35 min DIN ISO 9120
Коррозийное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Обычный тест FZG-зубчатки A/16, 6/140	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

200 л жестяная бочка	6411 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9549 D-GB

Имеющиеся упаковки

1 л машина-цистерна	3524 D-GB
1 л без упаковки	9245 D-GB
20 л пластиковая канистра	4629 D-GB