

Информация к продукту

Meguin Getriebeoel CLP 220



Спецификации и допуски

Schmieröl DIN 51517 CLP 220 • Schmieröl SEB 181 226 CLP 220

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG220 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	220 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	95 DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	248 °C DIN ISO 2592
Число нейтрализации	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Дезэмульгирующая способность при 82°C	15 min DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Выделение воздуха	20 min DIN ISO 9120
Коррозийное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Обычный тест FZG-зубчатки A/16, 6/140	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1.000 л контейнер (с залогом) 9547
D-GB

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6409 D-GB
200 л жестяная бочка	6407 D-GB