

Информация к продукту

Meguin Getriebeoel CLP 100



Спецификации и допуски

Müller-Weingarten • Schmieröl DIN 51517 CLP 100 •
Schmieröl SEB 181 226 CLP 100

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 100 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	95 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Число нейтрализации	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Дезэмульгирующая способность при 82°C	15 min DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	0/0 ml ISO 6247
Выделение воздуха	5 min DIN ISO 9120
Коррозийное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Обычный тест FZG-зубчатки A/16, 6/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1.000 л контейнер (с залогом) 9545
D-GB

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	6496 D-GB
200 л жестяная бочка	6404 D-GB