

Информация к продукту

Meguin Hydraulikoel HLP 46 AF



Спецификации и допуски

Arburg-Spritzgießmaschinen • Hydrauliköl DIN 51524
Teil 2 HLP 46 • Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46 •
Müller-Weingarten • ??????? ?????? Engel Austria

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 46 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,75 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	100 DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 54°C	10 min DIN ISO 6614
Выделение воздуха	5 min DIN ISO 9120
Пенистость / стойкость пены при 24°C	60/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	40/0 ml ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	60/0 ml ISO 6247
Коррозийное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозийное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Число нейтрализации	0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1
Число нейтрализации после 1000 ч	< 2 mg KOH/g DIN 51587
Оксидная зола	0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Сульфатная зола	0,02 g/100g DIN 51575
Тест Бруггера	> 30 N/mm ² DIN 51347
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354

Технические данные

Тест Тимкена, истирание при нагрузке в 30 фунтов	0,004 g SEB 181 302
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л машина-цистерна	8411 D-GB
1 л без упаковки	9277 D-GB
20 л пластиковая канистра	8697 D-GB
200 л жестяная бочка	6384 D-GB
1.000 л контейнер (с залогом)	9566 D-GB