

Produktinformation

Meguín Schalöl Spezial FS 7



Beschreibung

Hochwirksames, nicht emulgierendes Formenöl. Zum unverdünnten Einsatz bei Metall- und Holzschalungen in der Betonwaren- und Kunststeinindustrie sowie bei der Spannbetonherstellung. Aufbringen durch Sprühen oder Streichen. Schalungen können entweder einige Tage vorher oder aber kurz vor dem Betonieren benetzt werden. Gewährleistet leichtes und sauberes Entschalen, gute Abbindung, glatte Oberflächen mit scharf profilierten Kanten und sparsamste Anwendung.

Kenndaten

GISCODE	BTM 20
Dichte bei 15 °C	0,830 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 20 °C	13,4 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 40 °C	7,3 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	2,25 mm ² /s ASTM D7042
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	150 °C DIN ISO 2592
Neutralisationszahl	7,0 mg KOH/g DIN 51558 T1
Farbzahl (ASTM)	0,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech	8749 DE-EN
1.000 l Pfandcontainer	9651 DE-EN

Anwendung

Die Leistungsfähigkeit eines Trennmittels hängt immer auch von Schalungstemperatur, Verfahrenstechnik (welche Verschalungsart liegt vor: Kunststoff, Stahl, Aluminium, Holz rau oder glatt, roh, gehobelt, profiliert, saugend oder nicht saugend?) und natürlich von der Betonrezeptur ab.

Einsatztemperatur -5 °C bis +30 °C

Dosierung sollte entweder gesprüht, getaucht oder gepinselt erfolgen.

Verbrauchsinformationen in ca. Angaben:

Saugende Schalung 1 l/ca. 15-30 m²

Nicht saugende Schalung 1 l/ca. 20-40 m²

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8748 DE-EN
--------------------------	---------------