

Информация к продукту

Meguin Langzeitfett LP2L



Технические данные

Вид замыливания	Lithiumseife
Краткое обозначение	KP2K-30 DIN 51502
Класс NLGI	2 DIN 51818
Пенетрация качения	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	5,9 % DIN 51817
Точка каплепадения	>185 °C DIN ISO 2176
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	1,8 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -35°C	<1400 mbar DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/1 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	3-90 DIN 51807 Teil 1
VKA сила сварки	2200/2400 N DIN 51350 Teil 4
VKA износ	0,66 mm DIN 51350 Teil 5
базовое масло	
Вязкость при 40°C	150 mm²/s ASTM D 7042-04
Температура вспышки	240 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Внешний вид	naturfarben, homogen

Имеющиеся упаковки

400 г Lube-Shuttle	9030 D-GB-F-HR-RUS-GR
--------------------	--------------------------

Имеющиеся упаковки

5 кг пластиковое ведро	6498 D-GB
15 кг пластиковое ведро	6672 D-GB
25 кг пластиковое ведро	6379 D-GB
50 кг жестяное ведро	6452 D-GB
180 кг жестяная бочка	6451 D-GB
400 г пластиковая коробка	6453 D-GB-F-HR-RUS-GR