

Информация к продукту

megol Transmission-Fluid ATF III G



Спецификации и допуски

Allison C4 • Allison TES 389 • Caterpillar TO-2 •
Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H •
Dexron TASA (Typ A/Suffix A) • MAN 339 Typ L1 • MAN
339 Typ Z1 • MAN 339 Typ V1 • Voith H55.6335.XX (G
607) • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт
дополнительно для транспортных средств
или агрегатов, для которых требуются
следующие спецификации или номера
оригинальных запасных частей**

Ford Mercon • MB 236.1 • MB 236.6 • Volvo 97341 •
ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 14B • ZF
TE-ML 09 • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 11A



Технические данные

Плотность при 15°C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	34,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	192 DIN ISO 2909
Температура застывания	-45 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	212 °C DIN ISO 2592
Сульфатная зола	0,1 g/100g DIN 51575
Сдвиговая прочность, потеря вязкости при 100 °C после 20 ч	5,1 mm ² /s DIN 51350-06-KRL/C
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	6839 D-GB-F-RUS-GR-ARAB
1 л пластиковый баллончик	9073 GB-NL-F-E-P-ARAB
5 л пластиковая канистра	9147 D-GB-F-HR-RUS-GR